
239
LANKO RESIST SOL MAT









LES + PRODUIT

- Protège contre l'eau, l'huile
- Anti-taches
- Invisible et longue durée
- Laisse respirer les supports

CONSOMMATION

- 0,1 à 0,6 litre environ selon la porosité des supports
  - support très poreux : de 0,3 à 0,6 l par m² et par couche
  - support poreux : de 0,2 à 0,5 l par m² et par couche
  - support peu poreux : de 0,1 à 0,2 l par m² et par couche

DESCRIPTION

- **239 LANKO RESIST SOL MAT** est un agent hydro-oléofuge à base de polymère fluoré assurant une protection des surfaces horizontales contre l'eau, l'huile, les graisses, la pollution.
- **239 LANKO RESIST SOL MAT** ne modifie pas l'aspect initial des supports, ni leur perméabilité aux gaz et à la vapeur d'eau.
- Le nettoyage des supports traités est facilité par les propriétés de protection et d'anti-adhérence du produit.

DOMAINES D'APPLICATION

- **239 LANKO RESIST SOL MAT** est adapté pour le traitement des supports suivants (un test préalable de compatibilité sur une surface réduite est indispensable) :
  - dalles, pavés
  - briques, carreaux de terre cuite
  - pierres naturelles ou reconstituées, grès
  - joints de pierres, de briques, de carrelages
  - bétons désactivés ou architectoniques (mobiliers urbains)
  - mortiers
  - monuments
- **239 LANKO RESIST SOL MAT** est destiné à la protection des terrasses, plages de piscines, abords de barbecues, zones piétonnes pavées…

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide translucide
- **Densité** : 1
- **pH** : 6
- **Temps de séchage complet** : 24h environ en fonction des conditions climatiques
- **Taux de COV :** 140g/l max (directive 2004/42/CE)
- **Résiste aux UV, aux intempéries et au vieillissement**
- **Protège de l'eau, l'huile et les taches**
- **Facilite le nettoyage du support et favorise son entretien**
- **Application facile**
- **Ne convient pas pour une exposition à de fortes contraintes chimiques**

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à traiter doivent être saines, propres, dépoussiérées, dégraissées, sèches au moment de l'application.
- Pour des bétons désactivés, attendre 7 jours minimum (selon les conditions climatiques).
- Les efflorescences, mousses et champignons doivent être éliminés.
- Si besoin, procéder à un lavage haute pression pour enlever toute contamination.
- En cas de contamination de salissures organiques ou verdâtres, utiliser **251 LANKO NET VERT** (se reporter à la Fiche Technique du produit).
- Protéger les menuiseries, éléments de métal, d'aluminium et vitres. Nettoyer immédiatement à l'eau en cas de projection accidentelle.

Faire le test d'absorption

- Déposer quelques gouttes d'eau sur le support à traiter : si elles sont rapidement absorbées (moins de 10 s) : le support est très poreux. **239 LANKO RESIST SOL MAT** peut être utilisé.
- Si elles sont absorbées en moins d'une minute : le support est poreux. **239 LANKO RESIST SOL MAT** peut être utilisé.
- Si elles sont absorbées lentement (entre 1 à 5 min) : le support est peu poreux, **239 LANKO RESIST SOL MAT** peut être utilisé en fine couche.
- Si l'eau n'est pas absorbée, le support est trop « fermé », **239 LANKO RESIST SOL** ne peut pas être utilisé.

APPLICATION DU PRODUIT

- **239 LANKO RESIST SOL MAT** est prêt à l'emploi.
- Il s'applique au pinceau, au rouleau, au pulvérisateur (basse pression et uniquement en extérieur).
- **Pour les supports peu poreux :** traiter la surface à saturation mais sans excès en une couche.
- **Pour les supports poreux et très poreux :** appliquer en 2 couches. La première comme indiqué ci-dessus et la seconde s'applique en méthode « frais sur frais », c'est à dire avant que la première ne soit complètement sèche (sec au touché), 30 min maximum après la 1ère application.
- L'application doit se faire de façon uniforme. Eviter les surconsommations et éliminer les coulures si besoin.
- L'efficacité maximum du traitement est obtenue 7 jours après l'application.

En cas de pulvérisation

- Utiliser un pulvérisateur parfaitement propre basse pression (< 3 bars, de type jardin) pour éviter toute formation de brouillards inhalables et la dérive du traitement ailleurs que sur la zone visée.
- Pulvérisation UNIQUEMENT en extérieur. Port obligatoire d'un masque de protection respiratoire de type A.

PAREXLANKO

239
LANKO RESIST SOL MAT

CONDITIONNEMENT
- Bidon de 2 litres
- Pulvérisateur basse pression de 4,75 litres
- Bidon de 5 litres
- Bidon de 10 litres

CONSERVATION
- **18 mois**
  à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur

GARANTIE
- R.C. Fabricant

APPLICATION EN INTERIEUR :
- Travailler uniquement dans des locaux bien ventilés. Si la ventilation du local est insuffisante, prévoir une aspiration efficace. NE PAS PULVERISER. Utiliser la brosse, le rouleau ou le balai éponge.
- Ne pas pulvériser en cas de vent : utiliser la brosse, le rouleau ou le balai éponge.
- **Interdiction de fumer pendant l'application**.

PLAGES DE PISCINES :
- En cas de stagnation d'eau ou de liquide au sol sur des supports prédisposés à la glissade, l'hydrofugation amplifie le phénomène. Utiliser des revêtements antidérapants dans les zones humides, favoriser l'écoulement des liquides par des formes de pente et éliminer les stagnations liquides au sol tel que défini dans les règles de l'art.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Ne pas utiliser sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 h, ni par grand vent.
- Éviter l'application en plein soleil ou sur des supports chauds.
- Ne pas appliquer sous la pluie, sur support humide ou ruisselant.
- Eviter les excès de produits et le stries d'application. Éliminer les excès à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux avant séchage du produit.
- Une couche trop épaisse peut entrainer des différences d'aspect inesthétiques.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Porter un masque de protection respiratoire de type A pendant la pulvérisation (basse pression et uniquement en extérieur).
- Interdiction de fumer pendant l'application.
- Ne protège pas contre les taches de produits acides (fruits, feuilles en décomposition, déjections d'oiseaux...).
- Un support même traité doit être nettoyé rapidement après salissures.
- L'application sur les sols intérieurs doit obligatoirement se faire au rouleau, pour éviter tout risque d'éclaboussures sur les murs, et dans une pièce bien ventilée.
- Ne pas appliquer sur des terrasses revêtues de pierres naturelles ou terres cuites soumises à des remontées capillaires (risque d'efflorescence).
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2025
Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur **parexlanko.com**.

SIKA France SAS
84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO