PARINTER RÉNOVATION



MUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR — EXCELL — GP Wc1 — CHAUX ET PATRIMOINE RÉVÉLONS L'AUTHENTIQUE — MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

LES + PRODUIT

- Rénovation sans décapage, sans sablage, sans décroutage
- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et faible épaisseur
- Excellente adhérence sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions
- Application manuelle et machine

DOSAGE EN EAU

- 5,2 à 6,2 litres par sac de 25 kg

TEMPS DE MÉLANGE

- Temps de mélange :
  - machine : 5 min
  - malaxeur : 3 min
  - bétonnière : 5 à 7 min

CONSOMMATION

- Supports fins :
  5 à 8 kg/m² pour 3 à 5 mm
- Supports rugueux :
  8 à 13 kg/m² pour 5 à 8 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 998-1
- NF DTU 26.1
- Cahier de recommandations PAREXLANKO
- DTA PAREXAL 7/16-1667_V1
- Fiche de reconnaissance des supports disponible sur le site www.parexlanko.com
- Label Excell Plus

DESCRIPTION

- **PARINTER RÉNOVATION** est un mortier d'interposition et de dressement à la chaux pour :
  - la rénovation des anciens enduits hydrauliques sains ou fissurés sans décroutage,
  - la rénovation des anciens enduits hydrauliques recouverts d'une peinture ou d'un RPE sans décapage,
  - la réalisation de finitions à la chaux sur supports béton,
  - la réalisation d'un nouveau revêtement décoratif sur grès cérame et pâte de verre et maisons individuelles en plaques minces de béton.
- **Une reconnaissance préalable des supports sera impérativement réalisée pour valider l'application sans décapage ou sans décroutage de PARINTER RÉNOVATION sur le support.**
- Sa composition et son adhérence optimisée assurent sa compatibilité avec un grand nombre de supports fermés ou lisses (revêtements organiques, enduits hydrauliques ou béton) et permet la pose d'un large choix de revêtements décoratifs : badigeons, parements décoratifs minces, enduits décoratifs semi-allégés ou peintures extérieures résistant aux alcalins.

FINITIONS ASSOCIÉES

ENDUITS MINERAUX ÉPAIS
- **PAREXAL** (se référer au DTA)
- **PARLUMIÈRE (CLAIR, FIN, FIN BLANCO, MOYEN)**
- **MONOREX GF/GM**
- **MONOREX GF BLANCO**
- **MONOMAX GF/GM**
- **MONOBLANCO**
- **MONOBLANC DE BLANC**
- **MONOMAX GF BLANCO**
- **MONOLISSE**

ENDUITS DE PAREMENT MINCES À LA CHAUX
- **CALCIDÉCO**
- **CALCIFIN**
- **CALCILISSE**

ENDUIT DE PAREMENT MINCE A L'ARGILE
- **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** (uniquement à l'intérieur)

BADIGEONS ET REVÊTEMENT MINÉRAL SILICATE
- **BADI DÉCO**
- **SILICANE LISSE**

ENDUITS DE PAREMENT MINCES SILICATES
- **SILICANE TF 1.0 / TG 1.6**

ENDUITS DE PAREMENT MINCES ORGANIQUES
- Gamme **REVLANE**
- **GRANILANE**

PEINTURE
- **CRYLANE**

SUPPORTS

ADMISSIBLES
- Maçonneries enduites avec un enduit hydraulique de classe CSII* minimum
- Maçonneries enduites avec un enduit hydraulique revêtu d'une peinture ou d'un RPE ayant satisfait aux tests de reconnaissance préalable.
- Plaques de plâtre conformes au NF DTU 25.41 et au NF DTU 25.42 (déjà peintes ou seulement jointées)
- Plaques de fibres-gypse visées par un Avis Technique ou un Agrément Technique Européen
- Bétons conformes au NF DTU 21 et au NF DTU 23.1
- Maisons individuelles en plaques minces de béton
- Ces supports sont également admissibles s'ils sont recouverts :
  - d'une peinture à film mince
  - d'un RPE
  - de pâte de verre ou grès cérame 5x5 ou 2x2

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support et une préparation adaptée seront impérativement réalisées selon les prescriptions du Cahier de recommandations.

LIMITES D'EMPLOI
- **PARINTER RENOVATION** n'est pas applicable sur les supports ci-dessus s'ils sont recouverts des revêtements suivants :
  - Système d'isolation thermique extérieur (ITE).
  - Enduit hydrofugé.
  - Enduit hydraulique sur béton banché.
  - Enduit plâtre ou plâtre/chaux nu, peint ou revêtu d'un RPE.
  - Revêtement Peinture Épais (RPE) peint.
  - Revêtement composé de plusieurs couches de peinture ou de plusieurs couches de RPE.
  - Peinture minérale (badigeon à la chaux ou silicate) ou Revêtement Minéral Épais (RME) silicaté.
  - Peinture glycérophtalique, brillante ou semi-épaisse (RSE).
  - Revêtement d'imperméabilité de classe i1, i2, i3 ou i4.
  - Revêtement souple.
- **PARINTER RÉNOVATION** n'est pas applicable sur des surfaces horizontales ou inclinées et directement exposées à la pluie.
- **PARINTER RÉNOVATION** n'est pas applicable sur des soubassements et pieds de mur soumis aux remontées capillaires.
- Le système constitué de **PARINTER RÉNOVATION** associé à un revêtement décoratif n'est pas conçu pour assurer l'imperméabilisation du support.

*Uniquement pour les finitions qui ne sont pas des enduits minéraux épais, pour ces finitions l'enduit hydraulique doit être de classe CSIII minimum.

PAREXLANKO

PARINTER RÉNOVATION

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- **12 mois**
  à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. fabricant

- **PARINTER RÉNOVATION** n'est pas destiné à rattraper la verticalité et la planéité d'ensemble des murs existants.

Les supports présentant de la fissuration ou de la microfissuration doivent être examinés avec soin afin de vérifier et de s'assurer que celles-ci sont de nature passive sans risque d'évolution après réparation. Dans le cas de fissures actives, il est impératif de se rapprocher d'un organisme compétent qui établira un diagnostic et proposera des solutions de réparation.

CARACTÉRISTIQUES

Composition

- **Chaux aérienne, liant hydraulique** : (chaux aérienne/liant : 50 % en volume)
- **Sables calcaires et siliceux** : 0 - 1,6 mm

PERFORMANCES

- **Classe** : GP
- **Adhérence de PARINTER RÉNOVATION à l'état sec sur béton, peinture et RPE** : ≥ 0,9 MPa
- **Absorption d'eau** : Wc 1
- **Réaction au feu** : classe A2-s1, d0
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : $\mu^{**} \leq 20$
- **Masse Volumique Apparente** : 1 550 kg /m^3

ÉPAISSEURS ET CONSOMMATIONS DE PARINTER RÉNOVATION

- Selon l'état du support, l'application se fera en 1 ou 2 passes, avec mise en place ou non d'une armature **TV 10** marouflée dans la 1ère passe.

Supports	Épaisseur	Consommation
Support fin	3 à 5 mm en 1 passe	5 à 8 kg/m²
Support rugueux	5 à 8 mm en 2 passes	8 à 13 kg/m²
Support fissuré	5 à 8 mm en 2 passes avec armature TV10	8 à 13 kg/m²

DÉLAIS DE RECOUVREMENT

- 24 h minimum pour les enduits minéraux, les parements minces à la chaux, le parement mince à l'argile et les parements silicatés.
- 7 jours minimum pour les badigeons, peintures et parements minces organiques.

MISE EN ŒUVRE

L'application du mortier **PARINTER RÉNOVATION** et des finitions associées se feront conformément au Cahier de recommandations **PAREXLANKO**, aux fiches techniques des finitions et au DTA de **PAREXAL**.

MATÉRIEL

Application manuelle

- Malaxeur électrique ou bétonnière
- Truelle, lisseuse crantée n° 12, couteau

Application mécanique

- Machine à projeter – pression 8 à 10 bars (eau) buse de 8 ou 10 mm
- Règle crantée

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

- Une reconnaissance préalable sera impérativement réalisée pour valider l'application de **PARINTER RÉNOVATION** sans décapage ou sans décroutage :
  - Si le revêtement est compatible, effectuer un lavage à haute pression (140 bars) avec une buse rotative et laisser sécher 48 h.
  - Si le revêtement est incompatible, il sera éliminé totalement.
- Pour les chantiers supérieurs à 500 m² la reconnaissance doit être réalisée par un organisme indépendant de l'entreprise applicatrice.

Nature des tests de reconnaissance :

Voir tableau page suivante

*La fiche de reconnaissance des supports avant application du **PARINTER RÉNOVATION** est disponible sur www.parexlanko.com*

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ecrêter mécaniquement les aspérités des finitions structurées.
- Laver soigneusement et brosser pour éliminer les salissures, les produits non adhérents ou insuffisamment cohésifs.
- Le taux d'humidité résiduel avant recouvrement avec **PARINTER RÉNOVATION** ne doit pas excéder 5 %, soit un délai minimal de séchage de 48 heures après lavage du support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 5,2 à 6,2 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange** :
  - Machine à projeter : 5 min
  - Malaxeur : 3 min
  - Bétonnière : 5 à 7 min

APPLICATION DU PRODUIT

- Dans le cas de fissuration ponctuelle ou rapprochée utiliser une armature **TV10** marouflée dans la 1ère passe :
  - Fissuration ponctuelle : en pontage sur la fissure en débordement de 10 cm de chaque côté
  - Fissuration généralisée : mise en place sur l'ensemble de la façade.
- Ces dispositions permettent de répartir les contraintes sans exclure le risque de fissuration en cas de mouvements du support.
- Les points durs seront désolidarisés avec le mastic acrylique **613 JOINT ACRYLIQUE.**

RÉALISATION DE LA FINITION

- Aspects de **PARINTER RÉNOVATION** avant finition : taloché, lissé au couteau ou cranté.

** Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'enduit.

PAREXLANKO

PARINTER RÉNOVATION

Tableau des aspects de surface de PARINTER RÉNOVATION selon le revêtement associé

Aspects de surface PARINTER RÉNOVATION avant finition	Revêtements	
Cranté	PAREXAL PARLUMIÈRE CLAIR, PARLUMIÈRE FIN/BLANCO/MOYEN MONOREX GF/GM MONOREX GF BLANCO	MONOMAX GF/GM MONOBLANCO MONOBLANC DE BLANC MONOLISSE MONOMAX GF BLANCO
Taloché	BADI DÉCO SILICANE LISSE CRYLANE	
Lissé au couteau	CALCIDÉCO CALCILISSE CALCIFIN PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE	Gamme REVLANE SILICANE TF 1.0 / TG 1.6

Les teintes des finitions ne devront pas excéder 0,7 de cœfficient d'absorption du rayonnement solaire (0,5 en montagne). Les enduits minéraux épais doivent être appliqués en épaisseur de 5 à 7 mm selon l'aspect de finition.Liste et nature des tests de reconnaissance

Tableau des natures des tests de reconnaissance

Test n°1	Aspect général du revêtement existant	
Test n°2	Identification du revêtement existant	
Test n°3	Sensibilité à l'eau du revêtement existant	
Test n°4	Cohésion de surface par quadrillage	
Test n°5	Adhérence du (ou sur) revêtement existant	

Commentaire : le test n°5 ne peut aucunement être le seul test réalisé pour valider l'application de **PARINTER RENOVATION** sans décapage ou décrottage du revêtement existant. Il n'apporte en effet aucune information sur l'identification, le sensibilité à l'eau ou la tenue à l'écaillage du revêtement.

Consulter le Cahier de Recommandations et la fiche de reconnaissance des supports pour l'interprétation des résultats.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels qualifiés.
- Humidifier avant l'application sauf sur support totalement recouvert d'une finition organique. Ré-humidifier en cours d'application si nécessaire et après application de la finition (24 à 72 h), en période chaude ou ventée.
- Protéger les façades pendant toute la durée des travaux.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures d'application : + 5°C à + 30°C.
- Au-delà de + 30°C prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.»
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2026

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur **parexlanko.com**.

SIKA France SAS
84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.